

CHROMOPAL FF



VRSTA PROIZVODA

Boja proizvedena na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera s dodatkom fungicida.

NAMJENA

Zaštita unutarnjih zidova i stropova od razvoja plijesni u prostorijama koje su jače izložene vlazi, kao što su proizvodne prostorije prehrambenih industrija (pivovare, mljekare, industrije za preradu mesa i ribe, voća, povrća itd.) i za zaštitu sanitarnih prostorija u bolnicama, školama, vojarnama i slično.

SVOJSTVA

- postojana je prema utjecaju alkalija i vode
- otporna je na pranje vodom i vodenim otopinama detergenata
- otporna je na rast mikroorganizama čiji su tipični predstavnici: *Alternaria* sp. , *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus ustus*, *Clauosporium herbarum*, *Paecilomyces varioti*, *Stackybotrys atra*, *Chaetomium*
- neotrovna je za ljude i životinje. Ne sadrži živu.

GUSTOĆA

1480-1520 kg/m³

KLASIFIKACIJA PO EN 13300:

Otpornost na mokru abraziju: Klasa 1

Pokrivna moć premaza: Klasa 2

Stupanj sjaja: Mat

Maksimalna veličina zrna: Fina

NIJANSIRANJE

Pastelni i duboki tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX sustav nijansiranja).

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se s 5-10% čiste vode.

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 3 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća.

Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Površine koje su već zaražene zidnom plijesni potrebno je prije ličenja premazati POLIFLOR FUNGISTOP impregnacijom. Nakon što se zidovi osuše, plijesan je potrebno mehanički odstraniti.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom) ili krznenim valjkom u dva sloja.

SUŠENJE

6 do 8 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,20-0,25 l/m² (4-5 m²/l) u dva sloja.

Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Plastična ambalaža á 15 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 24 mjeseca.

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.