

POLIFLOR PERIVI

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Unutarnja disperzijska boja proizvedena na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija unutarnjih zidnih površina izloženih prljanju i polijevanju.

SVOJSTVA

- otporna je na pranje vodom i blagim vodenim otopinama detergenata
- dobro prianja na podlogu
- paropropusna je
- postojana je prema utjecaju alkalija
- odlično pokriva i površinama daje ujednačen mat izgled

GUSTOĆA

1,37 - 1,57 kg/l

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

NIJANSIRANJE

Toniranjem na prodajnim mjestima dostupna je široka paleta pastelnih i dubokih tonova (CHROMOMIX SUSTAV).

Pokrivnost jarko crvene, žute i narančaste nijanse je slabija, pa preporučujemo upotrebu temeljnog premaza POLIFLOR GRUND u svjetlijem tonu (u odnosu na odabranu nijansu) i 2-3 sloja POLIFLORA PERIVOG u odabranoj nijansi.

Napomena:

Maksimalno dopušteno odstupanje nijanse od etalona iz ton karte CHROMOMIX ili dostavljenog etalona smije iznositi $\Delta E = 2$ (ukupna vrijednost odstupanja u nijansi, definirana po modelu CIE2000 (ISO 7724/1-3)). Nijanse realizirane prema drugim ton-kartama su približne te kod njih odstupanje može biti veće.

Prilikom aplikacije nijansiranog proizvoda na većim površinama preporučujemo primjenu boje iste proizvodne šerže i datuma nijansiranja. Iz tog razloga je potrebno naručiti količinu nijansirane boje dovoljnu za premazivanje ukupne površine i eventualne popravke. Ukoliko to nije moguće, preporučujemo egaliziranje boje, tj. miješanje nijansirane boje koja je potrebna za premazivanje jedne plohe u jednoj većoj posudi.

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu





Za ujednačeni izgled nijanse vrlo je bitna pravilna priprema podloge: impregniranje i zaglađivanje radi ujednačavanja upojnosti i teksture podloge. Tijekom aplikacije također ne preporučujemo naknadno rižedenje nijansirane boje niti miješanje s drugim proizvodima (bojama za toniranje, kolorantima i bijelom bojom).

KLASIFIKACIJA PREMA EN 13300

Otpornost na mokro habanje: Klasa 3

Pokrivnost: klasa 2

Sjaj: mat

Maks. veličina zrna: fino

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se s 5-10% čiste vode.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 30 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe dobro promiješajte boju i razrijedite je s vodom (5-10 %, volumno). Nanesite boju u dva sloja u razmaku od 4 do 6 sati, dugodlakim krznjenim valjkom, četkom ili štrcanjem.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,15-0,20 l/m² (5-6,7 m²/l) u dva sloja.

Izdašnost prvenstveno ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

BIJELI PROIZVOD. Plastična ambalaža á 5 i 15 l;

CHROMOMIX: plastična ambalaža á 2 l, 5 i 10 l

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Poliflor®



SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseci.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

