

TABLIN



VRSTA PROIZVODA

Lak boja izrađena na osnovi alkidnih smola uz dodatak punila i pigmentata.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija školskih ploča, stolova za stolni tenis i drugih predmeta od drva. Može se koristiti i za dekoraciju unutarnjih zidnih površina.

NIJANSE

Proizvodi se u crnoj nijansi i zelenoj prema narudžbi.

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća:	1080 - 1180 kg/m ³	(HRN EN ISO 2811-1:2016)
Sadržaj suhe tvari (tež.):	58,5 - 60,5 %	(HRN EN ISO 3251:2019)
Viskoznost:	80 - 130 s	(HRN EN ISO 2431:2019)
Sjaj:	mat 5 - 12 %	(HRN EN ISO 2813:2014)

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 7 %.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, obrušena brusnim papirom br. 180 ili br. 220 i otprašena.

NAČIN NANOŠENJA

Prije uporabe lak boju dobro promiješati. Nanosi se kistom, valjkom, zračnim ili bezračnim štrcanjem. Viskoznost za zračno štrcanje podesiti na 20 - 25 s, za nanošenje kistom ili valjkom na 60 s, a za Bezračno štrcanje na 30 - 35 s.

SUSTAVI OBRADE

1. Zaštita novih površina

Korektno pripremljenu podlogu potrebno je impregnirati IMPREGNACIJOM. Eventualne neravnine zagladiti CHROMOLUX KITOM ZA DRVO. Zatim nanijeti CHROMOLUX TEMELJ u 1 - 2 sloja. Temelj sušiti 24 sata, zatim lagano prebrusiti brusnim papirom br. 220 - 240 i nanijeti TABLIN u 1 - 2 sloja.

2. Obnova starih površina

Eventualna oštećenja treba sanirati CHROMOLUX KITOM ZA DRVO. Površinu treba očistiti i prebrusiti i nanijeti CHROMOLUX TEMELJ u 1 - 2 sloja. Temelj sušiti 24 sata, zatim lagano prebrusiti

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



brusnim papirom br. 220 - 240 i nanijeti TABLIN u 1 - 2 sloja.

SUŠENJE

Svaki sloj lak boje suši pri normalnim uvjetima ($t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 65 % vlage) 24 sata. Može se sušiti i na povišenoj temperaturi u tunelu postepenim zagrijavanjem do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ u trajanju 120 - 150 min. Obradene površine mogu se koristiti nakon najmanje 48 sati.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,10 - 0,12 l/m² ili 120 - 140 g/m² (8 - 10 m²/l) u jednom sloju.

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,2 i 0,75 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Trajnost: 5 godina.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.