

POLIFLOR PUROLIT

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Boja proizvedene na osnovi akrilne smole u organskom otapalu.

NAMJENA

Sanacija unutarnjih zidnih površina na kojima je došlo do pojave vodenih mrlja, nikotinskih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd.

SVOJSTVA

- jednostavno se nanosi na sve podloge
- dobro pokriva i izolira mrlje na podlozi
- brzo suši

GUSTOĆA

1670-1750 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

-30 °C do +35 °C

NIJANSIRANJE

Nijansiranje nije potrebno.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (g), 350 g / l (2010); proizvod sadrži max 350 g / l

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha i otprašena.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom) ili krznim valjkom u jednom sloju. Po potrebi može se nanijeti i drugi sloj boje. Preporučuje se samo mjestimično pokrivanje mrlja te, nakon što se nalič osuši, bojenje čitave površine disperzijskim bojama.

Alat se nakon upotrebe može oprati Sintetskim razrjeđivačem.

Zadnja izmjena: veljača 2009.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Poliflor®



SUŠENJE

60 minuta pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 0,16 l/m² (oko 6 m²/l) u jednom sloju.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 0,75 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 3 godine.

Zadnja izmjena: veljača 2009.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

